

Enduit monocouche semi-allégé  
pour l'imperméabilisation  
et la décoration des façades



## S-PRO



Murs intérieurs  
et extérieurs



Spatule métallique



Machine à projeté



Diluer avec de l'eau

**FIBRÉ**



## DESCRIPTION

**S-PRO** est un revêtement mural semi-allégé à base de chaux naturelle, teinté dans la masse, permettant d'assurer à la fois la décoration, l'imperméabilisation et la protection de la maçonnerie, **S-PRO** peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur sur tout type de support neuf ou ancien.

## DOMAINE D'UTILISATION

**S-PRO** est un enduit monocouche à utiliser sur les parois verticales intérieures et extérieures des maçonneries brutes ou enduites, adhère sur tout type supports sans primaire (sous couche), efficace pour le dressage et le ragréage du support, garanti l'isolation et l'imperméabilisation ainsi que la décoration des façades par une variété de couleurs et d'aspects de finitions (grattée, talochée, lissée).

**S-PRO** peut être appliqué manuellement, avec une machine à crépir (tyrolienne) ou avec une machine à enduire type PFT ou similaire, en une ou en deux couches de bas à haut jusqu'à 10 mm d'épaisseur avec une adhérence optimale sur tous types de supports (béton, parpaing, briques, pierres...)

**S-PRO** permet un gain de temps considérable, par sa facilité d'application, et son adaptation aux différents supports.

## APPLICATION

Les étapes d'application du produit se présentent comme suit :

- 1 - Diluer le sac de 25 kg dans 6 Litres d'eau propre.
- 2 - Mélanger pendant 5 minutes jusqu'à l'obtention d'une pâte sans grumeaux.
- 3 - Nettoyer l'espace d'application, dépoussiérer et éliminer toute trace d'huile ou de graisse.
- 4 - Projeter la gâchée de bas à haut en deux couches jusqu'à 10 mm d'épaisseur ou en une seule couche si le support est bien soigné.
- 5 - Dresser le support à l'aide d'une règle ou d'un couteau avec des passes horizontales et verticales jusqu'à l'obtention d'une surface plane.

Les surfaces traitées peuvent rester brutes ou couvertes par tous types peintures. L'enduit **S-PRO** permet de réaliser, après quelques heures, les finitions suivantes : Grattée, Talochée ou Lissée.

## COMPOSITION

**S-PRO** est composé de :

- Chaux naturelle,
- Sables sélectionnés,
- Additifs spécifiques,
- Pigments minéraux, et
- Fibres minérales/naturelles.

## CONDITION DE STOCKAGE

**S-PRO** est disponible en sac de papier conçu selon les normes de conditionnement pour protéger le produit contre tout contact susceptible d'altérer la qualité souhaitée. Chaque sac comporte 25 Kg en poudre. Le produit reste valable 12 mois à partir de la date de sa fabrication. Il doit être préservé dans son emballage d'origine (non ouvert) à l'abri de l'humidité et sans contact direct avec le sol.

## RECOMMANDATIONS PRECAUTIONS D'EMPLOI

**S-PRO** doit être utilisé sans ajout d'autre produit.

- Il est préférable humidifier le support avant l'application.
- L'application doit être réalisée après le jointement des briques.
- À utiliser uniquement sur les surfaces verticales.
- Les peintures doivent être appliquées après le durcissement de l'enduit.
- Il est conseillé d'utiliser des gants et des lunettes de protection.
- En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau et consulter votre médecin.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Granulométrie	1 mm
Masse volumique	1440 kg/m <sup>3</sup>
Resistance à la compression	CS IV 6.2 (N/mm <sup>2</sup> ) 28 j
Absorption d'eau par capillarité	W1 (0.35 kg/(m <sup>2</sup> .min <sup>0.5</sup> ))
Eau de gâchage	Entre 35 % et 40 %
Epaisseur maximale d'application	illimité
Rendement	1.5 à 2 m <sup>2</sup> par sac ep 1 cm ( sup en briques)
Temps de séchage	Entre 18-24 h
Température d'emploi	Entre 5 °C et 35 °C
Délai de recouvrement	24 heures
Réaction au feu	Classe A1 : incombustible

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réserve le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment

