

Enduit de garnissage  
à base de chaux naturelle  
anti humidité



**SMARTOPRET®**  
CACHET ROUGE



Murs intérieurs  
& extérieurs



Spatule métallique



Malaxage mécanique



Diluer avec de l'eau

**FIBRÉ**



## DESCRIPTION

SMARTOPRET CACHET ROUGE est un enduit de garnissage et de rebouchage anti humidité en poudre à base de chaux naturelle et de liants organiques. SMARTOPRET CACHET ROUGE peut être appliqué à l'intérieur et à l'extérieur, sur les surfaces horizontales (les plafonds) et sur les surfaces verticales (les murs, les poteaux et les cloisons).

## DOMAINE D'UTILISATION

SMARTOPRET CACHET ROUGE est utilisé comme enduit de garnissage pour garnir les murs et les plafonds en béton et tout mortier à base de ciment. Il est utilisable sur les surfaces à l'intérieur et celles de l'extérieur. Une seule application permet d'obtenir une épaisseur de 1 à 3 millimètres. Il est facilement utilisable sur les surfaces verticales et horizontales avec une adhérence optimale sur tous supports. Il peut être utilisé dans la réalisation des finitions décoratives, rustiques, en relief...

## APPLICATION

Les étapes d'application du produit se présentent comme suit :

- 1- Diluer le sac de 20 kg de SMARTOPRET CACHET ROUGE dans 7 (sept) litres d'eau propre.
  - 2- Mélanger à l'aide d'un agitateur mécanique pendant 3 minutes maximum (à vitesse lente), jusqu'à l'obtention d'une pâte sans grumeaux.
  - 3- Laisser reposer 15 minutes avant application.
  - 4- Nettoyer l'espace d'application : dépoussiérer et éliminer les saletés, toute trace d'huile ou de graisse, il serait préférable d'humidifier le support avant application.
  - 5- Étaler l'enduit à l'aide d'une taloche en inox en deux couches jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée en moyenne 3 millimètres
- SMARTOPRET CACHET ROUGE peut s'appliquer à la lisseuse, à la lame ou par une taloche métallique. Les surfaces traitées, peuvent rester brutes ou recouvertes de peinture ou par l'enduit SMARTOPRET CACHET BLEU pour une finition lisse.

## COMPOSITION

**SMARTOPERET CACHET ROUGE** est composé de :

- Chaux naturelle,
- Charges minérales,
- Divers adjuvants, et
- Fibres minérales/naturelles.

## CONDITION DE STOCKAGE

**SMARTOPRET CACHET ROUGE** est disponible en sac de papier conçu selon les normes de conditionnement pour protéger le produit contre tout contact susceptible d'altérer la qualité souhaitée. Chaque sac comporte 20 Kg en poudre. Le produit reste valable 36 mois à partir de la date de sa fabrication. Il doit être préservé dans son emballage d'origine (non ouvert) à l'abri de l'humidité et sans contact direct avec le sol.

## RECOMMANDATIONS PRECAUTIONS D'EMPLOI

**SMARTOPRET CACHET ROUGE** doit être utilisé sans ajout d'autre produit.

Il est recommandé d'aérer les pièces après application pour faciliter le séchage des surfaces.

Les peintures et les revêtements doivent être appliqués après le durcissement complet de l'enduit.

Il est conseillé d'utiliser des gants et des lunettes de protection.

En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau et consulter votre médecin.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Granulométrie	≤ 60 microns	
Masse volumique	Env 1150 (kg/m <sup>3</sup> )	
Résistance à la compression CSI (0,4 à 2,5 N/mm <sup>2</sup> )	07 j	0,6 (N/mm <sup>2</sup> )
	28 j	1,0 (N/mm <sup>2</sup> )
Absorption d'eau par capillarité	W0 (C≤ 0,9kg(m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup> ))	
Eau de gâchage	25 à 30% soit 7 litres d'eau par sac	
Épaisseur maximal d'application	Illimité	
Rendement	1kg env/1,5 m <sup>2</sup> EP 1mm à 3 mm	
Temps de séchage	60 à 90 min à une température (5°C - 35°C)	
Température d'emploi	Entre 5°C et 35°C	
Delai de recouvrement	4 à 6 heures	
Réaction au feu	Classe A1: incombustible	

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réserve le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment

